



Специальный усиленный клей - Security GK10

Высококачественный порошкообразный клей для обоев из стекловолокна и флизелина.

Область применения: PUFAS Специальный усиленный клей Security GK10 применим для наклеивания стекловолокна (кашированного и некашированного), а также обоев на основе флизелина и других тяжёлых покрытий для стен.

Технические данные: Сырьевая основа: метилцеллюлоза, эфир крахмала, порошок искусственной смолы
Насыпной вес: 0,45 г/см³
Показатель pH: ок. 8
Расход: ок. 200 г/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ. Старые обои, отстающие слои краски и побелку удалить с помощью PUFAS Средства для удаления обоев и клеевых красок. Трещины и дыры заделать шпаклёвочной массой, например, PUFAS Заполняющей шпаклёвкой или rifatig Суперсхватывающей шпаклёвкой.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. Если основание имеет неравномерную окраску и после наклеивания обоев может просвечиваться, особенно при наклеивании флизелиновых обоев, рекомендуем предварительную обработку основания PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета.

Применение:

Содержимое всей пачки высыпать при постоянном помешивании в чистую, холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Через 15 минут, необходимых для набухания, ещё раз хорошо перемешать, и клей готов к применению. Клей можно наносить прямо на покрытие при помощи обойно-смазочного устройства или валиком из овечьей шкурки с коротким ворсом прямо на стену на ширину одной полосы покрытия. Затем покрытие приложить к ещё мокрому клею и равномерно прокатать валиком из мягкой резины или пригладить специальной обойной щёткой. Кашированные покрытия необходимо перед наклеиванием увлажнить с обратной стороны мокрой губкой. Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей покрытий. Инструменты после использования промыть водой. Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Применение:

Метод нанесения клея	Соотношение	Количество воды на пачку	Содержимого пачки хватает на:
Валиком из овечьей шкурки	1 : 8 (пачка 1 кг)	8 л (пачка 1 кг) 4 л (пачка 500 г)	ок. 40-50 м ² ок. 20-25 м ²
С использованием обойно-смазочного устройства	1 : 10 (пачка 1 кг)	10 л (пачка 1 кг) 5 л (пачка 500 г)	ок. 50-60 м ² ок. 25-30 м ²

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте и плотно закрытым. Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

020911000 - пачки по 500 г – 10 штук в коробке
020912000 - пачки по 1 кг – 5 штук в коробке