

Техническая информация



Euro 3000 Специальный флизелиновый клей

Для наклеивания обоев на флизелиновой основе путём нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом - путём нанесения клея на обои.

Область применения: *Euro 3000 Специальный Флизелиновый Клей* разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев новым способом, т. е. путём нанесения клея прямо на стену - чисто, быстро и надёжно, а также отлично применим для наклеивания других видов обоев, таких как бумажные, виниловые, с древесным волокном под покраску, текстильные, шелкографные и т. п. традиционным способом, т. е. посредством нанесения клея на обои. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

Технические данные: Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА ок. 7%, антисептические добавки
Показатель pH: ок. 10-11
Вязкость: 9.000-13.000 mPas по Брукфильду
Растворимость: через 5 мин. готов к применению
Расход: ок. 200-250 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от разделительных веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *Pufatur Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГП*. При наклеивании флизелиновых обоев, особенно в тех случаях, если основание имеет неравномерную окраску, лучше всего воспользоваться *PUFAS Грунтовкой под обои белой*.

Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать постепенно, при постоянном помешивании в чистую холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать, и клей готов к применению.

Обработка:

Способ наклеивания обоев путём нанесения клея на стену разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев, наложить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обойной щёткой сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха.

Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Последующие полотна наклеивать встык.

Нанесение клея на обои: это традиционный способ для всех других видов обоев. Клей равномерно нанести на нарезанные полосы обоев, сложить их, после рекомендованного для пропитывания обоев времени наклеить встык и затем, как описано выше, разгладить обойной щёткой. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалить влажной тряпкой.

Применение:

	Кол-во воды на 200 г пачку	Одной пачки 200 г хватает на
При нанесении на стену	4 л	прим. на 25 м ²
При нанесении на обои	5 л	прим. на 30 м ²

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от сырости! Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в коробке

Артикул:

021901000