



Обойный клей PUFAS GT Флизелиновый Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои

Область применения: *Обойный клей PUFAS GT Флизелиновый* разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев новым способом т.е. нанесения клея прямо на стену: чисто, быстро и надёжно, а также отлично применим для наклеивания других видов обоев таких как бумажные, виниловые, с древесным волокном под покраску, текстильные, шелкографные и т.п. традиционным способом т.е. нанесения клея на обои. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

Технические данные: Сырьевая основа: модифицированный крахмал, добавки
Показатель pH: ок. 8 – 9
Растворимость: через 5 мин. готов к применению

Подготовка основания: Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от раз-делительных веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *PUFAS Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. При наклеивании флизелиновых обоев, особенно в тех случаях, если основание имеет неравномерную окраску лучше всего воспользоваться *PUFAS Грунтовкой под обои белой*.

Приготовление раствора: Содержимое пачки высыпать постепенно, при постоянном помешивании в чистую, холодную, воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

Обработка: **Способ наклеивания обоев путём нанесения клея прямо на стену** разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоей щёткой сначала сверху вниз посередине потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Последующие полотна наклеивать встык.

Нанесение клея на обои: этот традиционный способ для всех других видов обоев. Для этого клей равномерно нанести на нарезанные полосы обоев, сложить их, после рекомендованного для пропитывания обоев времени наклеить встык и затем, как описано выше, разгладить обоей щёткой. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалить влажной тряпкой.

Применение:

Назначение	Воды	Одной пачки хватает
Нанесение на стену	4,5 л	прим. на 28 м ²
Нанесение на обои	5 л	прим. на 35 м ²

Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте! Беречь от сырости!
Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка: Пачки по 225 г – 20 пачек в 1 коробке

Номер артикула: 023018092