

Техническая информация



Glutolin V platin Элитный Флизелиновый клей

Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей.

Область применения: Для наклеивания флизелиновых обоев путём нанесения клея на стену, а также других тяжёлых обоев путём нанесения клея на обои. Пригоден для обойно-смазочных приборов.

Технические данные:
 Сырьевая основа: метилцеллюлоза, дисперсионный порошок
 Насыпной вес: ок. 0,45 г/см³
 Показатель pH: ок. 8
 Растворимость: готов к применению прим. через 20 мин.
 Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания:

Для оптимального наклеивания поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания обоев, чистой, обезжиренной и слегка впитывающей. Старые, плохо приклеенные обои и отслаивающиеся слои краски удалить при помощи *PUFAS TAP-EX Удалитель обоев*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей и финишной шпаклёвкой* или *PUFAS рифатур Суперсхватывающейся шпаклёвкой SH45*. Поверхности с повышенной гигроскопичностью предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой ЛФ Гидрозол-Акрилатной* или *PUFAS Грунтом пропитывающим ГП*. Стены, имеющие различные цветовые оттенки, необходимо обработать *PUFAS Грунтовкой под обои белой*.

Способ применения:

Glutolin V platin Элитный Флизелиновый клей высыпать, энергично размешивая, в холодную воду (согласно таблице) и некоторое время продолжать размешивать. После чего оставить стоять прим. 3 мин., затем ещё раз энергично размешать, и клей готов к применению.

Способ наклеивания флизелиновых и других обоев стабильной формы путём нанесения клея прямо на стену:

Клей равномерно нанести на стену с помощью валика с коротким ворсом на ширину 1-2 полос. Полотно приложить на нанесённый клей и равномерно прижать. Последующие полотна наклеить встык.

Для всех других обоев пользоваться способом нанесения клея на обои:

Обои равномерно намазать клеем, сложить и дать им размякнуть. Спустя некоторое время размякнённые обои наклеить встык.

Для повышения влагоустойчивости, а также для слабовпитывающих поверхностей в разведённый клей (на 1 пачку) рекомендуется добавлять одну банку 750 г *PUFAS Клея для бордюров и настенных покрытий*. При наклеивании обоев, снимаемых насухую, следует, однако, отказаться от этой добавки, так как из-за этого лёгкое снятие обоев может быть затруднено.

Во всех случаях учитывать рекомендации производителя обоев!

Остатки клея на лицевой стороне сразу удалить с помощью влажной тряпки.

Инструменты после использования промыть прохладной или тёплой водой.

Применение:

	Раствор	Количество воды на 200 г пачку	Расход
Предварительная обработка стен клеем	1 : 40	8 л	60 – 80 м ²
Нанесение клея на основание и обои	1 : 20	4 л	20 – 25 м ² 4-5 евро-рулонов
В обойно-смазочном приборе	1 : 25	5 л	25 - 30 м ² 4-5 евро-рулонов

Евро-рулон: 0,53 см x 10,05 м

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте плотно закрытым!

Срок годности ненацанной упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 25 пачек в коробке

Номер артикула:

063111074