

Техническая информация



Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкие оптимальные поверхности для последующих малярных и обойно-клеечных работ.

Область применения: *Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная* предназначена для полного выравнивания поверхностей, для заполнения трещин и дыр, наклеивания гипсокартонных плит и заделки швов между ними, а также для

формования и моделирования. Применять можно на таких поверхностях, как штукатурка, камень, каменная кладка, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и т. п. основания внутри помещений.

Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, дисперсионные поверхности, а также металл. *Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная* после размешивания с водой образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина слоя может быть снята до нуля.

Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, природный гипс
 Насыпной вес: ок. 0,75 г/см³
 Показатель pH: 7-8
 Состав раствора: 1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1 кг порошка на 650 мл воды
 Расход: 1,0 кг порошка на 1м² при толщине наносимого слоя 1 мм
 Время схватывания: ок. 60 мин. при температуре 20° C
 Время высыхания: Время полного высыхания зашпаклёванной поверхности зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды.

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыли, масел и т. д.). Удалить с поверхности старые обои при помощи *PUFAS TAP-EX Удалитель обоев*, а также отстающие слои краски и штукатурки. Поверхности, имеющие сильную впитывающую способность, а также песочные и меловые предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*.

Способ применения:

Чистую холодную воду влить в чистую ёмкость и высыпать такое количество порошка, чтобы после энергичного размешивания получилась однородная масса без комков. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Через 2-3 минуты шпаклёвка готова для нанесения шпателем или мастерком. Небольшие неровности можно затереть дощечкой с мокрой пористой резиной, до того, как шпаклёвка отвердеет. После отвердевания возможно шлифование зашпаклёванной поверхности. Зашлифованные места или всю поверхность перед началом последующих работ необходимо прогрунтовать.

Чтобы при заделке трещин и дыр избежать последующего неравномерного высыхания краски, необходимо, в зависимости от применяемой краски, загрунтовать заделанные места или всю поверхность *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*.

Инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хорошо закрыть!
 Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Номер артикула/расфасовка:

003001092 - картонная пачка 500 г – 20 штук в коробке
 003002092 - картонная пачка 1 кг – 10 штук в коробке
 003003092 - картонная пачка 2 кг – 5 штук в коробке
 003004092 - бумажный пакет 5 кг – 4 пакета в упаковке
 003007092 - бумажный мешок 20 кг
 003006092 - бумажный мешок 25 кг