



## Glätt + Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкую, ровную и оптимальную во всех отношениях основу для последующих малярных и обойно-клеечных работ внутри помещений.

**Область применения:** *PUFAS Glätt+Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения*, размешанная с водой, образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина слоя может быть снята до нуля. *PUFAS Glätt+Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения* особенно подходит для выравнивания больших поверхностей, а также заполнения швов между гипсокартонными плитами и использования на ГВЛ. Шпаклёвка применима для полного выравнивания поверхностей, таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и ГВЛ, кирпичная кладка и т. п. Не применять на металле, дереве, пластмассе, стекле и дисперсионных поверхностях!

### Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, природный гипс и добавки  
Насыпной вес: ок. 0,75 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: 7 - 8  
Раствор: 1 кг порошка на 650 мл воды  
Расход: от 0,8 до 1 кг порошка на 1 м<sup>2</sup> в зависимости от основания и при толщине наносимого слоя 1 мм  
Прочность на разрыв: 2,9 N/mm<sup>2</sup>  
Прочность на сжатие: 8,4 N/mm<sup>2</sup>  
Время схватывания: ок. 60 мин. при температуре 20° C  
Время высыхания: время полного высыхания зашпаклёванной поверхности зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды.

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыль, масло для опалубки и т. д.). Удалить с поверхности старые обои, отслаивающиеся слои краски и штукатурки.

Поверхности, окрашенные дисперсионными красками, а также песочные, меловые и сильно впитывающие поверхности предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*.

### Способ применения:

Чистую, холодную воду влить в чистую ёмкость и насыпать такое количество порошка, чтобы после энергичного размешивания получилась однородная масса без комков. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Через 2-3 мин. шпаклёвка готова к применению и наносится на поверхность простым или широким разглаживающим шпателем. Небольшие неровности можно затереть дощечкой с мокрой пористой резиной до того как шпаклёвка отвердеет. После полного отверждения возможно шлифование зашпаклёванных поверхностей. Зашлифованные места или всю поверхность перед началом последующих работ необходимо прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*. Инструменты после использования сразу промыть водой.

### Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хорошо закрыть. Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

### Номер артикула/ расфасовка:

003201000 - бумажный пакет 5 кг – 4 шт в упаковке  
003202000 - бумажный мешок 10 кг  
003207000 - бумажный мешок 20 кг  
003203000 - бумажный мешок 25 кг