Техническая информация

Гипс для строительных и электроработ

Чистый природный гипс.

Область применения: *PUFAS Гипс для строительных и электроработ* предназначен для закрепления и фиксирования различных строительных деталей при строительстве и проведении электроработ, для заполнения отверстий и для отливки различных любительских форм и фигурок.

Технические данные:

Сырьевая основа:	природный гипс (β-гипс)
Чистота продукта	> 90 %
Прочность на сгиб:	> 3 MN/m² через 7 дней (по DIN 1168)
Прочность на сжате:	> 9 MN/m² через 7 дней (по DIN 1168)
Твёрдость по Бринеллю:	> 13 MN/m² через 7 дней (по DIN 1168)
Расширение:	2,2 ± 0,2 мм/м
Степень гидратации:	> 75 %
Насыпной плотность:	ок. 925 ± 0,5 г/л по Бёму
Показатель pH:	ок. 6,5 ± 0,5
Состав раствора:	для шпатлевания: 2,0 – 2,2 кг порошка на 1 л воды
	для отливки: 1,5 кг порошка на 1 л воды
Начало схватывания (твердения):	16 ± 6 мин. (по DIN 1168)
Конец схватывания (твердения)	40 ± 8 мин. (по DIN 1168)

Подготовка основания: Основания с сильной впитывающей способностью предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом KF.*

Способ применения: В чистую ёмкость налить чистой воды и насыпать такое количество порошка, чтобы после энергичного размешивания получилась однородная масса без комков. После замеса гипса он должен быть израсходован в течение 15 мин.

Использованные инструменты промыть сразу после применения водой.

Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте!
Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:
003315000 - бумажные пакеты по 1,5 кг - 10 штук в упаковке
003313000 - бумажные пакеты по 5 кг - 4 штуки в упаковке
003314000 - бумажные мешки по 25 кг

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476 Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08
Modellgips für Bau und Hobby
Internet: www.pufas.ru