



## Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков

Гипсовая смесь для однослойного нанесения вручную на стены и потолки внутри помещений по DIN 1168.

**Область применения:** *Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков для нанесения вручную отлично подходит для выравнивания всех несущих и минеральных оснований внутри помещений.*

### Технические данные:

Сырьевая основа: природный гипс, гидроксид кальция  
Показатель pH: 12,0  
Насыпной вес: 0,74 г/см<sup>3</sup>  
Состав раствора: 25 кг порошка на 18 л воды  
Расход: 5,5 кг на 1 м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 1 см

### Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, стабильным и свободным от разделяющих веществ (пыль, масло для опалубки и т.д.). Поверхности, окрашенные дисперсионными красками, а также песочные, меловые и сильно впитывающие следует предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой*.

### Способ применения:

Высыпать *Гипсовую смесь для выравнивания стен и потолков* в чистую, холодную воду (25 кг в 18 л воды) и сильно перемешать. Для размешивания большого количества раствора лучше всего применить электрический смеситель.

Приготовленный раствор необходимо нанести на поверхность в течение 20 минут, причём минимальная толщина наносимого слоя должна быть не меньше 5 мм. Средняя толщина слоя составляет прим. 10 мм.

Для того чтобы получить гладкую поверхность, начавшее застывать покрытие примерно через 30-50 минут слегка смочить водой и затереть войлоком. Общее время обработки, в зависимости от основания, составляет 50-70 минут. Если необходимо нанесение двух слоёв, первый слой в ещё влажном состоянии прочесать гребнем, и после затвердевания можно наносить второй слой.

### Хранение:

Хранить в сухом месте, плотно закрытым и желательно на деревянном поддоне. Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

бумажные пакеты по 25 кг

### Номер артикула:

003603000