

# Техническая информация



## pufamur Фасадная шпаклёвка

Стойкая к погодным условиям, с высоким содержанием синтетических смол цементная шпаклёвочная масса для наружных и внутренних работ. Белого цвета.

### Область применения:

*pufamur Фасадная шпаклёвка* превосходна для ремонта, выравнивания и нанесения новых покрытий на любые минеральные основания на фасадах, стенах и потолках, такие как известковая, цементная и гипсовая штукатурка, бетон, пористый бетон, кирпич и т.п. Зашпаклёванные поверхности легко заглаживаются и затираются войлоком.

Не предназначена для выравнивания полов и для шпаклёвочных работ по дереву, металлу, пластмассам и на поверхностях, окрашенных дисперсионными красками.

### Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая смола, метилцеллюлоза, белый цемент  
 Насыпной вес: 1,10 г/см<sup>3</sup>  
 Показатель pH: 12 - 13 pH  
 Состав раствора: 2,25 части шпаклёвки на 1 часть воды (1 кг шпаклёвки : 350 мл воды)  
 Время переработки: прим. 30 мин  
 Расход: 1,2 кг порошка на 1 м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 1 мм  
 Прочность на сгиб: 4,0 N/мм<sup>2</sup> по ДИН 18555, Т. 3  
 Прочность на удар: 11,0 N/мм<sup>2</sup> по ДИН 18555, Т. 3

### Подготовка основания:

Основание должно быть прочным и чистым от разделительных веществ (пыль, масло и т.д.). Удалить отстающие слои краски и штукатурки. Сильно гладкий бетон, а также сильно впитывающие, осыпающиеся и меловые основания предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*.

### Применение:

Для приготовления раствора высыпать *pufamur Фасадную шпаклёвку* в чистую холодную воду в пропорции 2,25 части шпаклёвки на 1 часть воды. Хорошо перемешать, чтобы в растворе не оставалось комочков. Приготовленный раствор израсходовать в течение 30 минут. Неровности можно разгладить влажным способом или затереть войлоком прим. через 90 минут. Последующие работы, такие как покраска или оклеивание, производить после полного высыхания зашпаклёванной поверхности. Соблюдать указания изготовителей краски и клея по подготовке цементных оснований (например, обработать нейтрализующими средствами PUFAS Соль для нейтрализации или Нейтрализующий флюат «*OLAFIRN*»).

Использованные инструменты промыть водой.

### Меры безопасности:

Xi - раздражающее, содержит цемент.  
 Раздражает глаза и кожу. Не должно попадать в руки детей.

### Хранение:

Хранить в сухом месте! Упаковка должна быть плотно закрытой!  
 Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления.

### Номер артикула/ расфасовка:

033904000 - бумажные пакеты 5 кг – 4 штуки в упаковке  
 033906000 - бумажные мешки 25 кг