



## ГРУНТОВАЯ СМЕСЬ ПОД ШТУКАТУРКУ P32

Специальная, грунтовка, повышающая клейкость, для последующего нанесения штукатурки на основе синтетических смол. Белая, на водной основе, для внутренних и наружных работ.

**Область применения:** PUFAS Грунтовая смесь под штукатурку P32 служит для грунтования мелкопористых оснований, оснований имеющих впитывающую способность и слегка песочных. Также для снижения чрезмерно впитывающей способности основания, для упрочнения основания и усиления клеящей способности.

Обработка производится особенно перед нанесением на поверхность высококачественной декоративной штукатурки при внутренней и наружной отделке. Для стен и потолков из бетона, цементной или известково-цементной штукатурки, кирпичных стен, гипсовых оснований, цементно-волоконных плит, поверхностей, обработанных дисперсионной штукатуркой, имеющей впитывающую способность, а также поверхностей, окрашенных дисперсионными красками.

### Технические данные:

Сырьевая основа: акрилатная дисперсия, жидкое калиевое стекло, наполнители  
Расход: от 250 мл/м<sup>2</sup> зависит от основания  
Плотность 1,65 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH 9  
Цвет: белый

### Подготовка основания:

Все обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от разделяющих средств, быть способными впитывать влагу и нести нагрузку. Удалите с поверхности все плохо держащиеся и отстающие слои. Свежая штукатурка должна простоять в процессе высыхания минимум 14 дней и дополнительно по истечении 14 дней её необходимо обработать фторосиликатами. После 4-х недельного высушивания нет необходимости в обработке фторосиликатами.

### Способ применения:

Придать при необходимости грунтовой смеси соответствующий последующему покрытию цветовой тон. Грунтовую смесь можно разбавлять водой макс.на 10%.  
1. PUFAS Грунтовую смесь P32 перед применением хорошо размешать.  
2. Наносить можно валиком, кистью, щёткой, широкой щёткой или распыливающим устройством.  
Обращать внимание на равномерность нанесения.  
3. Инструменты после использования промыть чистой водой.  
\* Время высыхания сокращается при высоких и увеличивается при низких температурах. Очень высокая влажность воздуха свыше 90%, а если она ещё и сопровождается низкой температурой, может сильно повлиять на время высыхания и качество. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании сразу же промыть водой. При работе „над головой“ применять защитные очки. Возможность переокрашивания через 8 часов. Обработать при темп. не ниже +5°C

### Хранение:

Срок годности 36 месяцев со дня изготовления  
Хранение в сухом, прохладном месте, но защищённом от мороза

### Номер артикула/расфасовка:

026202000 – п/э ведра по 8 кг  
026203000 – п/э ведра по 15 кг

# Техническая информация

---

