

Техническая информация



Glätt + Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкую, ровную и оптимальную во всех отношениях основу для последующих малярных и обойно-клеечных работ внутри помещений.

Область применения: *PUFAS Glätt+Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения* размешанная с водой, образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина слоя может быть снята до нуля. *PUFAS Glätt+Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения* особенно подходит для выравнивания больших поверхностей, а также заполнения швов между гипсокартонными плитами и использования на ГВЛ. Шпаклёвка применима для полного выравнивания поверхностей, таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и ГВЛ, кирпичная кладка и т. п. Не применять на металле, дереве, пластмассе, стекле и дисперсионных поверхностях!

Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, природный гипс и добавки
 Насыпной вес: ок. 0,75 г/см³
 Показатель pH: 7 - 8
 Раствор: 1 кг порошка на 650 мл воды
 Расход: от 0,8 до 1 кг порошка на 1 м² в зависимости от основания и при толщине наносимого слоя 1 мм
 Прочность на разрыв: 2,9 N/mm²
 Прочность на сжатие: 8,4 N/mm²
 Время схватывания: ок. 60 мин. при температуре 20° C
 Время высыхания: время полного высыхания зашпаклёванной поверхности зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды.

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыль, масло для опалубки и т. д.). Удалить с поверхности старые обои, отстающие слои краски и штукатурки.

Поверхности окрашенные дисперсионными красками, а также песочные, меловые и сильно впитывающие поверхности предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*.

Способ применения:

Чистую, холодную воду влить в чистую ёмкость и насыпать такое количество порошка, чтобы после энергичного размешивания получилась однородная масса без комков. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Через 2-3 мин. шпаклёвка готова к применению и наносится на поверхность простым или широким разглаживающим шпателем. Небольшие неровности можно затереть дощечкой с мокрой пористой резиной, до того как шпаклёвка отвердеет. После полного отвердения возможно шлифование зашпаклёванных поверхностей. Зашлифованные места или всю поверхность перед началом последующих работ, необходимо прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*.

Инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хорошо закрыть. Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг

Номер артикула:

3