

Техническая информация



Glätt+füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей внутри помещений

На основе натурального гипса, усиленная целлюлозой. При любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин. Не скатывается, высыхает постепенно и не даёт усадку. Белого цвета. Создаёт оптимальную основу для последующих малярных и обойно-клеечных работ внутри помещений.

Область применения:

Glätt+füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей предназначена для шпаклёвочных работ на всех минеральных основаниях внутри помещений таких как штукатурка, бетон, газобетон, кирпичная кладка, камень и т.п.

Наилучшим образом применима для полного выравнивания больших площадей, гипсокартонных и лёгких строительных плит, а также заделки швов между ними. *PUFAS Glätt+füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей* размешанная с водой, образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина слоя может быть снята до нуля.

Не для применения на металле, дереве, пластмассе, стекле и дисперсионных поверхностях!

Технические данные:

Сырьевая основа:	природный гипс, метилцеллюлоза, добавки
Насыпной вес:	ок. 0,75 г/см ³
Показатель pH:	7 - 8
Раствор:	1 кг порошка на 650 мл воды
Расход:	от 0,8 до 1 кг порошка на 1 м ² в зависимости от основания и при толщине наносимого слоя 1 мм
Прочность на разрыв:	2,9 N/mm ²
Прочность на сжатие:	8,4 N/mm ²
Время схватывания:	ок. 60 мин. при температуре 20° C
Время высыхания:	время полного высыхания зашпаклёванной поверхности зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды.

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным и чистым от разделительных средств (пыли, масла и т.п.). Удалить с поверхности старые обои, отстающие слои краски и штукатурки. Песочные, меловые и сильно впитывающие основания предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF*.

Способ применения:

Шпаклёвку высыпать в холодную, чистую воду в соотношении: 2 части шпаклёвки на одну часть воды (1 кг шпаклёвки на 0,65 л воды) и хорошо размешать, чтобы получилась гладкая однородная масса. Дать постоять и через 3 минуты ещё раз хорошо размешать. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Приготовленную массу израсходовать в течение примерно 60 минут. Небольшие неровности могут быть устранены до затвердевания влажным способом с помощью затирной дощечки с губчатым покрытием. После полного высыхания зашпаклёванные поверхности можно шлифовать. Перед последующими работами рекомендуется зашлифованные места или всю поверхность обработать *PUFAS Грунтовкой LF*. Инструменты после использования сразу промыть водой.

Примечания:

- Цвет преимущественно белый, но учитывая, что сырьё натуральное, допускается в некоторых случаях светло-серый оттенок, обусловленный примесями минералов в гипсовой породе, что не отражается на качестве продукта и не изменяет его характеристики.
- Для сырых помещений рекомендуется использовать шпаклёвки на цементной основе.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку плотно закрывать. Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг

Номер артикула:

003201000 – 5 кг; 003202000 – 10 кг;
003207000 – 20 кг; 003203000 – 25 кг