



## Профи Фасадная краска SCS

Self-Cleaning-System – Эффект лотоса

Белая, на основе смолы силикона, дисперсионная краска, отвечающая требованиям DIN EN 13 300-S-M – стойкая к истиранию.

Водоотталкивающая, самоочищающаяся, сохраняется воздухообмен. Окрашенная поверхность устойчива против поражения грибом, мхом и водорослями. Для наружных и внутренних работ.

### Область применения:

*Профи Фасадная краска SCS* идеальна для применения на всех минеральных основаниях, природном камне, а также для нанесения обновляющего слоя на поверхности окрашенные прочноклеющимися силикатными красками, штукатуркой, дисперсионными, латексными, акриловыми красками, а также поверхности, обработанные теплоизолирующим материалом. *Профи Фасадная краска SCS* объединила в себе все преимущества зарекомендовавших себя дисперсионных красок. Нанесённый слой высыхает полностью равномерно, не чувствителен к щёлочи, является водоотталкивающим, устойчив против вредных веществ, содержащихся в воздухе и воздействия высоких температур. Таким образом к поверхности не приклеиваются различные частички грязи. *Профи Фасадная краска SCS* имеет высочайшую кроющую способность, не образует плёнки, имеет высокую способность пропускания водяных паров и кислорода, создаёт матовую, подобную известковому цвету поверхность. Обладая этими свойствами *Профи Фасадная краска SCS* рекомендуется также для использования её на объектах, находящихся под защитой памятников старины, а также для штукатурки с большим содержанием извести.

### Технические данные:

Сырьевая основа:	эмульсия смолы силикона
Показатель pH:	8-9
Плотность:	около 1,5 г/см <sup>3</sup>
Циклы истирания (ДИН 53778):	свыше 5000
Степень белизны:	90,0 %
Коэффициент контрастности:	99,3 %
Укрывистость:	99,0 %
Цветовой тон:	белый, матовый
Расход:	150 мл/м <sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, несущим, свободным от разделяющих веществ и иметь слегка впитывающую способность. Удалить старые, отстающие слои краски и штукатурки. Минеральную, песочную и сильно впитывающую штукатурку прогрунтовать PUFAS *Грунтовкой ЛФ*. Свеженанесённой штукатурке дать просохнуть не менее 14 дней.

### Способ применения:

*Профи Фасадная краска SCS* наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Для получения оптимальной окраски, рекомендуется нанесение двух слоёв, где при нанесении первого грунтовочного слоя краску разбавить водой, максимальное кол-во воды 10 %. После полного высыхания первого слоя, время высыхания между слоями прим. 12 часов, нанести второй слой в неразбавленном виде. Для обновления ранее окрашенной поверхности достаточно одного покрытия. Для тонирования краски можно использовать PUFAS Design Color Латексную краску и колер или Pufatix Универсальные концентраты для тонирования. Использованные инструменты после применения сразу промыть водой. Не применять при температуре ниже +5° C!

### Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!  
Хранить ёмкость хорошо закрытой!  
Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э вёдра по 10 л и 5 л

### Номер артикула:

10 л – 068203092; 5 л -