

# Техническая информация



## Euro 3000 Специальный флизелиновый клей

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои.



**Область применения:** *Euro 3000 Специальный флизелиновый клей* разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев способом нанесения клея прямо на стену. Также отлично применим для наклеивания других видов обоев на бумажной основе, таких как бумажные, виниловые, рауфазер, шелкографные и т. п. путём нанесения клея на обратную сторону обоев. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

**Технические данные:** Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА ок 7%, антибактериальные добавки  
Насыпной вес: 0,3 - 0,4 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: 10 -11  
Вязкость: 9-13.000 mPas по Брукфильду  
Растворимость: через 5 мин. готов к применению  
Расход: 200 – 250 мл/м<sup>2</sup>

**Подготовка основания:** Основание должно быть сухим, ровным, несущим, свободным от разделительных веществ и иметь слегка впитывающую способность. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности устранить PUFAS Заполняющими и выравнивающими шпаклёвками для внутренних работ. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. При наклеивании прозрачных флизелиновых обоев, которые не планируется окрашивать и особенно в тех случаях, если основание имеет цветовые различия, рекомендуем воспользоваться *PUFAS Грунтовкой под обои белой*.

**Приготовление раствора:** Содержимое пачки высыпать постепенно, при постоянном помешивании в чистую, холодную, воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

**Обработка:** **Нанесение клея на стену (для обоев на флизелине):** разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев (либо нарезанные на необходимую длину полотна с небольшим запасом), положить полотно на свеженанесённый клей, отметив для первой полосы предварительно вертикальную линию на стене при помощи отвеса. Затем разгладить полотно обойной щёткой сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Последующие полотна наклеивать встык. **Нанесение клея на обои (для обоев на бумажной основе):** Клей равномерно нанести на обратную сторону нарезанных на необходимую длину обоев, сложить их клеевой стороной внутрь и после размягчения, согласно времени, указанного производителем обоев, обои наклеить встык. Затем как описано выше, разгладить обойной щёткой. Излишки свежего клея на лицевой стороне, сразу удалить влажной тряпкой или губкой.

**Применение:**

	Кол-во воды на 200 г пачку	пачки 200 г хватает	Кол-во воды на 500 г пачку	пачки 500 г хватает
При нанесении на стену	4 л	прим. на 25 м <sup>2</sup>	10 л	прим. на 65 м <sup>2</sup>
При нанесении на обои	5 л	прим. на 30 м <sup>2</sup>	12,5 л	прим. на 80 м <sup>2</sup>

**Хранение:** Хранить в сухом и прохладном месте! Беречь от сырости! Срок годности 5 лет со дня изготовления.

**Расфасовка:** Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке, пачки по 500 г – 10 пачек в коробке

**Артикул:** 200 г – 021901000; 500 г - 021904000