

Техническая информация



EURO 3000 GLASS

Клей для стеклообоев и обоев под окраску

Высококачественный клей для стеклообоев, обоев под окраску, тяжёлых и флизелиновых обоев.

Область применения: Клей PUFAS EURO 3000 GLASS Клей для стеклообоев и обоев под окраску применим для наклеивания стеклообоев, обоев под окраску, флизелиновых обоев и других тяжёлых настенных покрытий. Идеален для влажных помещений.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, полимер ПВА, добавки

Насыпной вес: 0,45 г/см³

Показатель рН: ок. 10

Вязкость: от 15.000 до 20.000 mPas по Брукфильду

Расход: ок. 150 г/м²

Приготовление клея: Содержимое пачки высыпать при постоянном помешивании в 7,5 л чистой холодной воды и полминуты продолжать помешивать. Затем дать постоять. Через 20 минут ещё раз перемешать, и клей готов к применению.

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев. Трещины и дыры зашпаклевать, используя PUFAS Шпаклёвочную массу для внутренних работ. Для влажных помещений использовать PUFAS Шпаклёвочную массу для наружных работ и сырых помещений.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. Если основание имеет неравномерную окраску и после наклеивания обоев может просвечивать, особенно при наклеивании флизелиновых обоев, рекомендуем предварительную обработку основания PUFAS Грунтовкой под обои белой.

Применение: **Нанесение клея на стену:** Клей наносится прямо на стену на ширину 1-2 полос. Разворачивая рулон обоев или заранее нарезанные полосы, приложить полотно на нанесённый клей (для наклеивания первой полосы предварительно отметить вертикальную линию на стене, например, при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обойной щёткой, сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Излишки клея осторожно удалить влажной чистой салфеткой.

Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев и настенных покрытий. Инструменты после использования промыть тёплой водой. Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Назначение	Пропорция	Количество воды на пачку	Оклеиваемая площадь
Грунтование стен клеем	1 : 50	25 л	до 170 м ²
Стеклообои, обои под окраску, флизелиновые обои и др. настенные покрытия	1 : 15	7,5 л	до 50 м ²

Хранение: Хранить в сухом прохладном месте и плотно закрытым.
Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка: Пачки по 500 г – 10 пачек в коробке

**Номер
артикула:** 000904092