

\*



## Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкие, оптимальные поверхности для последующих малярных и обойно-клеечных работ. Белого цвета.

**Область применения:** *Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная* предназначена для полного выравнивания поверхностей, для заполнения трещин и дыр, наклейки гипсокартонных плит и заделки швов между ними, а также для

формования и моделирования. Применять можно на таких поверхностях, как штукатурка, камень, каменная кладка, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и т. п. основания внутри помещений. Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, дисперсионные поверхности, а также металл. *Füll+Finish Шпаклёвку заполняющую финишную* можно наносить толщиной до 15 см и более и толщина слоя может быть снята до нуля.

### Технические данные:

Сырьевая основа: природный гипс, метилцеллюлоза  
 Насыпной вес: ок. 0,75 г/см<sup>3</sup>  
 Показатель рН: 7-8  
 Размер фракции: 0,04 мм  
 Состав раствора: 1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1 кг порошка на 650 мл воды  
 Расход: 1,0 кг порошка на 1м<sup>2</sup> при нанесении слоя 1 мм  
 500 г на 1 м<sup>2</sup> при нанесении слоя 0,5 мм  
 300-500 г на погонный метр перегородок и потолков  
 100-200 г на погонный метр кромки ПЛУК/ПЛК  
 Прочность на разрыв: 2,9 Н/мм<sup>2</sup>  
 Прочность на сжатие: 8,4 Н/мм<sup>2</sup>  
 Время схватывания: прим. 60 мин. при температуре 20°C  
 Время использования: прим. 60 мин. при температуре 20°C  
 Время высыхания: Время полного высыхания зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыли, масел и т.п.). Удалить с поверхности старые обои при помощи *PUFAS TAP-EX Средства для удаления обоев*, отстающие слои краски и штукатурки. Поверхности имеющие сильную впитывающую способность, песочные или меловые предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF или KF*.

### Способ применения:

Чистую, холодную воду влить в чистую ёмкость. Высыпать шпаклёвку в соотношении: 2 части шпаклёвки на 1 часть воды и сразу энергично перемешать до получения однородной массы без комков. Дать постоять и через 2-3 минуты ещё раз размешать. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Небольшие неровности могут быть устранены до затвердевания затирной дощечкой с губчатым покрытием. После полного высыхания зашпаклёванные поверхности можно шлифовать. Зашлифованные места перед последующими работами, рекомендуется прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF или KF*. Инструменты после использования промыть водой.

### Хранение:

Хранить в сухом месте! Защищать от сырости! Начатую упаковку хранить плотно закрытой! При правильном хранении, срок годности неначатой оригинал-упаковки не ограничен.

### Расфасовка:

1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг

### Номер артикула:

1 кг – 003002092; 2 кг – 003003092; 5 кг – 003004092; 10 кг – 003005092; 20 кг – 003007092; 25 кг – 003006092;