

# Техническая информация



## МАТОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА CLASSIC

Белая (основа А), матовая, с отличной укрывистостью, износостойчивая латексная краска для внутренних и наружных работ. Морозостойкая. Без растворителей.

### Область применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри и снаружи помещений. Пригодна для нанесения на все минеральные и уже окрашенные вододispersионной краской поверхности. Для штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных плит, обоев и т.п.

### Технические данные:

Сырьевая основа:	стирол-акрилатная дисперсия, диоксид титана
Показатель pH:	8-9
Плотность:	около 1,5г/см <sup>3</sup>
Циклы истирания (ДИН 53778):	свыше 5000
Яркость:	около 90,0 %
Коэффициент контрастности:	около 99,1 %
Цветовой тон:	белый
Расход:	200-300 мл/м <sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски и свободной от разделяющих средств. Поверхности с высокой впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения LF*. Полностью удалить старые покрытия клеевых и известковых красок. Участки поверхности, только что заделанные цементной штукатуркой, необходимо в целях нейтрализации обработать *PUFAS Солью для нейтрализации* или *Нейтрализующим флюатом Olafirn*.

### Способ применения:

*PUFAS Матовая латексная краска Classic* наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество воды не должно превышать 10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Матовую латексную краску Classic* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5° C!

### Хранение:

Хранить ёмкость плотно закрытой! Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.

Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

### Номер артикула/ расфасовка:

067504092 - п/э ведра по 5 л  
067505092 - п/э ведра по 10 л